124 PROLIPRIM

PRIMAIRE POUR SUPPORTS POREUX OU NORMALEMENT ABSORBANTS

RENFORT DE COHESION ASSOCIE A LA CHAPE ANHYDRITE

LES "PLUS" PRODUIT

- **Renfort de cohésion**
- **Associé à la chape anhydrite**
- **Améliore l'hydratation des enduits**
- **Réduit considérablement le bullage**
- **Application murs et sols**
- **Séchage rapide**

PROPRIETES

124 PROLIPRIM régule la porosité des supports et facilite l'application des enduits et colles. Il évite la réaction ciment/anhydrite. Il assure la bonne tenue des enduits de lissage et colles sur chape anhydrite ou support plâtre.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

Supports admissibles

- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton
- Elément préfabriqué
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)
- Plancher Rayonnant Electrique
- Plaque à base de cellulose (type FERMACELL)
- Enduit plâtre
- Plaque de plâtre
- Béton et mortier allégés
- Béton cellulaire
- Chapes fluides anhydrite ou ciment
- Ancien carrelage

Produits associés

- Enduit de lissage
- Ragréage autolissant
- Mortier autonivelant
- Mortier colle
- Colle décoration
- Chape anhydrite

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : liquide vert
- **Densité** : 1 ± 0,1
- **pH** : 8 ± 1
- **Extrait sec** : 17% ± 1%
- **Classement :** ininflammable, non toxique
- **Composition** : dispersion aqueuse de copolymères acryliques

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT édités par le CSTB.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration, les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle ou d'enduit.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas les supports doivent être dépoussiérés.

Chape anhydrite

- Vérifier que le taux d'humidité soit conforme aux recommandations du fabricant de la chape.
- Eliminer le brillant de surface par brossage ou par ponçage suivi d'un dépoussiérage efficace.

Préparation du produit

124 PROLIPRIM est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Application

- La mise en œuvre s'effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support. Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- Temps de séchage : 30 min à 2 h selon la nature du support, la température et l'humidité relative.
- 124 PROLIPRIM peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher, c'est-à-dire quand son aspect est passé de laiteux à transparent.
- Le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h, dans le cas contraire réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Nettoyage produit frais à l'eau.
- Nettoyage produit sec à la vapeur.
- Port des gants et lunettes recommandé.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation du produit.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² suivant la porosité du support.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Visé dans les Avis Techniques des ragréages.
- Certification CSTBat.

Documentation technique 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com